

Amorsă gata de utilizare

PE 360 SI

Amorsă în dispersie pentru substraturi absorbante, șape și pardoseli din beton

DOMENIUL PRINCIPAL DE APLICARE:

UZIN PE 360 Si este o amorsă cu uscare rapidă care este utilizată înainte de lucrările de nivelare pe substraturi minerale absorbante. Amorsa pătrunde bine în substrat, dar are și proprietăți formatoare de peliculă. Pentru aplicații în interior.



POTRIVIT PENTRU:

Ca amorsă pentru lipire pe podea:

pe substraturile absorbante (de exemplu, șape din ciment, compuși de nivelare pe bază de ciment sau sulfat de calciu, beton)

pe șape din sulfat de calciu, panouri din gips armat cu fibre

înainte lucrărilor cu șape autonivelante UZIN pe bază de ciment sau sulfat de calciu

ca o componentă a sistemului de construcție rapidă

pe sistemul de încălzire în pardoseală cu apă caldă

pentru expunerea la roțile conform DIN EN 12 529

pentru uzura grea în locații de uz casnic, comercial sau industrial

Ca amorsă pentru lipire pe pereți:

pe tencuială, ipsos de var și gips-carton

AVANTAJELE / PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI:

UZIN PE 360 Si impresionează printr-o viteză mare și ușoară de aplicare pe substraturile absorbante.

Gata de utilizare

Gata de pulverizare

Randament ridicat

Uscare foarte rapidă

Reduce absorbția substratului

Fără solvent

EMICODE EC 1 PLUS / emisie foarte scăzută

RAL UZ 113 / emisii foarte scăzute și, prin urmare, ecologice



TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Ambalaj	cutie
Cantitate Ambalaj	1 kg, 5 kg, 10 kg
Valabilitate	min. 12 luni
Culoare, umeda	albastru-lapte
Culoare, uscata	transparent
Consum	80 - 150 g g/m ²
Timp de Uscare	30 - 60 minute*
Temperatura Minima de Aplicare	min. 10 °C la nivelul pardoselii

* La 20 °C / 68 °F și 65% umiditate relativă. Consultați și „Diagrama de aplicare”.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI:

Substratul trebuie să fie solid, rezistent fizic, uscat, fără fisuri, curat și să nu conțină materiale care ar putea să afecteze aderența (de exemplu, murdărie, ulei, grăsimi). Șapele de ciment sau sulfat de calciu trebuie șlefuite și aspirate. Substratul trebuie testat în conformitate cu standardele și buletinele aplicabile și orice deficiențe trebuie raportate. Toate secțiunile de suprafață slab legate sau moi (de exemplu, agenți de separare, reziduuri libere de adezivi, compuși de nivelare, acoperitori sau vopselele) trebuie îndepărtate prin periaj, șlefuire, măcinare sau sablare. Aspirați bine pentru a îndepărta materialul liber și praful. Permiteți întotdeauna grundurilor să se usuce complet. Consultați și fișele tehnice ale celorlalte produse utilizate.

PRELUCRARE:

- Înainte de utilizare, lăsați recipientele să ajungă la temperatura camerei și agitați bine.
- Aplicați un strat complet și uniform de amorsă pe suprafață folosind role de nailon UZIN (art.no.: 9394) sau o rolă de lână scurtă de miel. Evitați acumularea.
- Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

APLICARE:

Foundation / Application	Consum	Timp de Uscare
Șapă de ciment, ciment nivelarea compușilor sau beton	80 - 150 g/m ²	Aprox. 30 minute*
Șapă de sulfat de calciu, beton prefabricat pe bază de ipsos, substraturi de ipsos, tencuieli	80 - 120 g/m ²	Aprox. 60 minute*
Absorbant slab, substraturi mai puțin poroase	80 - 100 g/m ²	Aprox. 60 minute*
Șapă de sulfat de calciu, beton prefabricat pe bază de ipsos	80 - 120 g/m ²	Aprox. 30 minute*

* La 20 ° C / 68 ° F și 65% umiditate relativă.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE:

Termen valabilitate minim 12 luni în ambalajul original când este păstrat în condiții relativ reci. Recipientii deschisi trebuie resigilați cu atenție iar conținutul ramas trebuie utilizat cât de repede se poate. Acclimatizați recipientii înainte de utilizare.

Condițiile optime de lucru sunt 15-25 ° C, temperatura pardoselii peste 15 ° C / 59 ° F și umiditatea relativă a aerului sub 65%. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată a aerului prelungește timpul de uscare, în timp ce temperaturile ridicate și umiditatea scăzută a aerului scurtează timpul de uscare.

Când aplicați compuși de nivelare în mai multe straturi, permiteți fiecărui strat să se usuce complet, aplicați UZIN PE 360 Si și, după un timp suficient de uscare, aplicați următorul strat.

Dacă aplicați un strat de nivelare cu o grosime mai mare de 10 mm, trebuie utilizate grundurile din rășină epoxidică, cum ar fi UZIN PE 460 sau PE 480.

Nu este potrivit ca amorsă sub adeziv pentru podele din lemn

Nu este potrivit pentru utilizarea pe reziduuri de adezivi solubili în apă (de ex. adezivi cu sulfat) sau fixatori. Vă rugăm să căutați produsele potrivite din catalogul de produse UZIN.

Următoarele standarde, reglementări și publicații sunt aplicabile și în special recomandate:

DIN 18 365 "Lucrul cu pardoseli"

DIN 18 356 „Lucrul cu podele din lemn”

Publicația TKB „Evaluarea și pregătirea substraturilor pentru lucrări de pardoseli și pardoseli din lemn

Publicația BEB „Evaluarea și pregătirea pardoselilor”

COMPOZIȚIE:

copolimer acrilic modificat, umectant, agent anti-spumant și conservant, apă.

PROTECȚIA MUNCII ȘI A MEDIULUI:

Fară solventi. Folosirea loțiunilor de protecție a pielii este de regulă recomandată. Nu depozitați la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație completă în timpul și după lucrare / uscare! Nu mâncați, beți sau nu fumați când lucrați cu produsul. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. Nu aruncați în sistemul de canalizare, apă deschisă sau sol. Curățați instrumentele cu apă și săpun imediat după utilizare.

EMICODE EC 1 PLUS - „Emisii foarte scăzute” - testat și clasificat conform directivelor GEV. În conformitate cu cunoștințele actuale, nu emite emisii relevante de formaldehidă, substanțe nocive sau alți compuși organici volatili (COV). Inofensiv, dar și inofensiv ecologic și fiziologic atunci când este uscat complet. Premisele de bază pentru o calitate optimă a aerului interior după lucrările de acoperire a pardoselii depind de condițiile de instalare conforme cu standardele, plus substraturile uscate, amorsele și compușii de nivelare. Produsul conține izotiazolinonă.

ELIMINARE:

Colectați și reutilizați reziduurile produsului, acolo unde este posibil. Nu aruncați în sistemul de canalizare, apă deschisă sau sol. Recipientele goale, din plastic (răzuite curat și fără picurare) pot fi reciclate. Recipientele cu reziduuri lichide sunt clasificate drept deșeuri speciale, așa cum sunt colectate reziduurile de produse lichide. Recipientele cu reziduuri care au solide uscate sunt clasificate ca deșeuri de construcții / menajere.